

# Мозаичный инженерный паркет «Французская ёлка»

## Спецификация

Мозаичный паркет Gran Parte «Французская ёлка» предназначен для устройства чистовых полов в жилых и общественных помещениях.

**Штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка»** – это двухслойная конструкция, в которой верхний слой - ценная древесина европейского дуба, а нижний - высококачественная влагостойкая фанера. Все паркетные планки одинаковой длины имеют соединительные пазы и гребни на противоположных сторонах, а также фаски по периметру. Угол запила планок – 45° или 60°. Паркет изготавливается парами (правым и левым). В упаковке укладывается равное количество правых и левых планок. Угол расположения планок при укладке – 90°.

В зависимости от наличия финишного покрытия, штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка» подразделяют на:

- без финишного покрытия - лицевая поверхность паркета подготовлена под последующее шпатлевание, шлифование и финишное покрытие;
- лакированный - лицевая поверхность паркета покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытый маслом - лицевая поверхность паркета покрыта 3-мя слоями масла или имеет комбинированное покрытие – слой грунта с 2-мя слоями финишного масла.

### Технические характеристики:

| Параметры и допуск                                  | Значение                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция                                         | Инженерная двухслойная: ламель ценной древесины 3,3 мм ± 0,5 мм на влагостойкой фанере 12 мм |
| Толщина                                             | 15,0 мм ± 0,7 мм                                                                             |
| Толщина верхнего слоя                               | 3 мм                                                                                         |
| Ширина                                              | 110 мм ± 0,8 мм, 150 ± 0,8 мм                                                                |
| Длина                                               | 460 мм ± 0,5 мм (45°), 381 / 386 мм ± 0,5 мм (60°)                                           |
| Угол запила планок                                  | 45° / 60° ± 0,2°                                                                             |
| Допуск по высоте между планками с углом 45°         | 0,3 мм                                                                                       |
| Тип соединения                                      | Шип-паз                                                                                      |
| Допуск по высоте между соседними планками           | ≤ 0,7                                                                                        |
| Фаска по длине                                      | 1,0 мм ± 0,7 мм                                                                              |
| Фаска по ширине                                     | 1,0 мм ± 0,7 мм                                                                              |
| Отклонение от параллельности плоскостей             | ± 0,5 мм                                                                                     |
| Отклонение от перпендикулярности продольной кромки  | 0,4 мм на длине 100 мм.                                                                      |
| Отклонение от плоскостности:                        |                                                                                              |
| продольной                                          | 3,5 мм                                                                                       |
| поперечной                                          | 0,5 мм.                                                                                      |
| Влажность древесины планок при отгрузке потребителю | 8 % ± 2 %.                                                                                   |
| Упаковка                                            | Плётка, картонный короб                                                                      |

**Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок  
штучного паркета Gran Parte «Французская ёлка» с финишным покрытием.  
Планки подразделяют на сорта: Элит (А), Прайм-Селект (АВ) и Натур-Классик (ВС).**

| Селекция                                                         | Элит (А)                                                                          | Прайм-Селект (АВ)                                                                            | Натур-Классик (ВС)                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |  |            |                |
| Пороки древесины                                                 | Допустимые параметры                                                              |                                                                                              |                                                                                                   |
| Здоровый, сросшийся сучок                                        | Не допускается                                                                    | Допускается $\varnothing \leq 10$ мм ( $\leq 2$ штук на каждые 500 мм длины заготовки)       | Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству                               |
| Мертвый (не сросшийся) сучок                                     | Не допускается                                                                    | Допускается $\varnothing \leq 10$ мм., ( $\leq 3$ -х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству. Должен быть зашпаклеван      |
| Открытый сучок                                                   | Не допускается                                                                    | Допускается $\varnothing \leq 15$ мм, должен быть зашпаклеван, $\leq 3$ -х штук на планке    | Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству. Должен быть зашпаклеван      |
| Игольчатый (булавочный) сучок                                    | Допускается не более 5 шт. на доску                                               | Допускается 7 шт. на доску                                                                   | Без ограничений                                                                                   |
| Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой)                    | Не допускается                                                                    | Не допускается                                                                               | Допускается                                                                                       |
| Торцевая трещина                                                 | Не допускается                                                                    | Допускается, должна быть зашпаклевана                                                        | Допускается, должна быть зашпаклевана                                                             |
| Пластовая трещина                                                | Не допускается                                                                    | Допускается, должна быть зашпаклевана                                                        | Допускается, должна быть зашпаклевана                                                             |
| Прорость (вросшая кора)                                          | Не допускается                                                                    | Не допускается                                                                               | Допускается $\leq 1$ на планке, размер $\leq 10$ мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны |
| След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks)      | Не допускается                                                                    | Не допускается                                                                               | Не допускается                                                                                    |
| Кромочное механическое повреждение                               | Не допускается                                                                    | Допускается при сохранении геометрии и фаски                                                 | Допускается при сохранении геометрии и фаски                                                      |
| Торцевое механическое повреждение                                | Не допускается                                                                    | Допускается при сохранении геометрии и фаски                                                 | Допускается при сохранении геометрии и фаски                                                      |
| Гниль                                                            | Не допускается                                                                    | Не допускается                                                                               | Не допускается                                                                                    |
| Биологическое повреждение древесины                              | Не допускается                                                                    | Не допускается                                                                               | Допускается                                                                                       |
| Синева                                                           | Не допускается                                                                    | Должна быть покрашена в цвет доски                                                           | Должна быть покрашена в цвет доски                                                                |
| Ядровая древесина                                                | Допускается                                                                       | Допускается                                                                                  | Допускается                                                                                       |
| Заболонь                                                         | Допускается, $\leq 10\%$ на планке                                                | Допускается, $\leq 25\%$ на планке                                                           | Допускается без ограничений                                                                       |
| Свилеватость                                                     | Разрешена свилеватость без видимых дефектов                                       | Разрешена свилеватость без видимых дефектов                                                  | Разрешена свилеватость без видимых дефектов                                                       |
| Водяное пятно                                                    | Допускаются слабые, неочевидные пятна                                             | Допускаются слабые, неочевидные пятна                                                        | Допускаются слабые, неочевидные пятна                                                             |
| Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка) | Разрешено слабое проявление                                                       | Разрешено среднее проявление                                                                 | Разрешено среднее проявление                                                                      |
| Разнотон                                                         | Допускается незначительная естественная разнотонность                             | Допускается естественная разнотонность древесины до 2,5 тонов                                | Допускается любая естественная разнотонность                                                      |

**Примечание:**

- Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на оборотной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках паркета с финишным покрытием допускается смешение различных сортов в одной партии.